


Wecryl 223 N

Mélange de sables séchés pour mortier autolissant



En bref

Wecryl 223 N est un mélange de sables séchés au feu et pauvres en poussières. Sa composition en fait le matériau de charge idéal pour les mortiers autolissants Wecryl 233 et Weproof 327.

Matériau

Mélange de sables séchés au feu et pauvres en poussières

Propriétés et avantages

- Pauvre en poussières
- Mélange de grosseurs de grain spécialement composé pour une adéquation idéale pour les mortiers autolissants Wecryl et Weproof

Domaines d'utilisation

Wecryl 223 N est le matériau de charge employé avec Wecryl 233 et Weproof 327 (mortier autolissant).

Conditionnement

Sacs de 23 kg



Stockage

Stocker les produits dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.

Informations techniques

Densité: 2,61 g/cm³

Informations complémentaires

Pour plus d'informations, merci de consulter les fiches produit des mortiers autolissants Wecryl 233 et Weproof 327.

Risques et conseils de sécurité

Merci de tenir compte des fiches de données de sécurité correspondant aux produits utilisés.

Remarques générales

Les informations ci-dessus, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des produits, reposent sur de nombreux travaux de développement et de longues années d'expérience. Elles sont formulées en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque bâtiment nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre contrôle et teste le produit adéquat au cas par cas. Seule la version actuelle du document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.